



Штукатурка стен и потолков цементно песчаным раствором

- ☐ **1.** Очистить стены от наростов раствора кладочных швов , инородных элементов ухудшающих адгезию (доски от опалубки и тд)
- ☐ **2.** Защитить окна и двери перед началом работ. Демонтировать водостоки на период проведения работ
- ☐ **3.** Грунтовка поверхности перед штукатуркой
- ☐ **4.** Проверка маяков на горизонтальность. До оштукатуривание
- ☐ **5.** Маяки должны быть исполнены только на цементно песчаном растворе (не использовать гипс)
- ☐ **6.** Уголок с сеткой на оконные откосы (при необходимости)
- ☐ **7.** Все металлические элементы срезать и обработать краской
- ☐ **8.** Пластмассовые уголки с сеткой на наружные углы фасадных стен
- ☐ **9.** Монтаж сетки по всей поверхности газоблока
- ☐ **10.** Монтаж сетки на стыки разных материалов
- ☐ **11.** Отклонения по горизонтали: не более 1мм на 1м
- ☐ **12.** Отклонение по вертикали: не более 1мм на 1 м, но не более 5мм на всю высоту помещения.

- ☐ **13.** Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали: на площади 4 м.п. не более 2мм на 1м, но не более 5мм на весь элемент.
- ☐ **14.** Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины: не более 5мм на весь элемент
- ☐ **15.** Отклонение ширины откоса от проектной: не более 2мм
- ☐ **16.** Толщина дверного проема: по периметру должна быть одинаковой
- ☐ **17.** При необходимости оштукатуривание поверхности. Большими слоями превышающие 50мм. На стены монтировать оцинкованную сетку ячейкой 30*30 или 50*50 мм
- ☐ **18.** На потолочные поверхности монтировать оцинкованную сетку на анкера
- ☐ **19.** Участки возможных мостиков холода утеплить (пенополистерол на клей и грибки)
- ☐ **20.** При использовании штукатурки как финишную поверхность (штукатурка высококачественная) производить затирание поверхности круговыми движениями специальной теркой
- ☐ **21.** Проверка адгезии: Звук при ударе открытой ладонью должен быть глухим, что свидетельствует об отсутствии пустот и равномерности нанесения отделочного слоя.